ARCHEOMETRICKÉ STUDIUM RANĚ NOVOVĚKÉ KERAMIKY ZE SEVEROZÁPADNÍHO SLOVENSKA (ŽILINA, BUDATÍN A LIETAVA)

KAREL SLAVÍČEK – JAN PETŘÍK – SAMUEL ŠPANIHEL

Abstrakt: Postmedievální glazovaná keramika byla dosud ve střední Evropě zkoumána jen okrajově. Soubor hrnčiny ze Žiliny, Budatína a Lietavy umožňuje unikátní komparaci písemných pramenů a výsledků archeometrických analýz, které byly provedeny pomocí optické mikroskopie a energiově-disperzní rtg. fluorescenční spektrometrie (ED-XRF). S keramikou byly srovnány vzorky surovin – hlín – ze dvou historicky doložených hliníků (Bytčica, Trnové) a písčitého sedimentu z Váhu. U keramiky byl potvrzen lokální původ. Nádoby starší – vrcholně středověké – tradice vykazaly větší regionální odlišnost. Mladší – novověká – keramika byla v regionu distribuována z dílen hrnčírského cechu v Žilině. Vzorek z Trnové – Hrnčiarisky vrch se chemickým složením blíží keramice dvou určených produkčních skupin. Toto zjištění koresponduje s obsahem artikul hrnčírského cechu v Žilině, podle nichž měli hrnčíři jako surovinu využívat hlinu z Trnového a jako ostrůvko písek z Váhu. Analýzované křemité glazury jsou vysoce olovnaté, většinou s přídavkem mědi nebo manganu jako pigmentu.

Klíčová slova: Žilina – raný novověk – keramika – glazury – přírodovědné analýzy.

Archaeometric study of early modern age pottery from north-western Slovakia (Žilina, Budatín and Lietava)

Abstract: Post-medieval glazed pottery has only been studied marginally in Central Europe. A pottery series from Žilina, Budatín and Lietava enables a unique comparison of written sources and the results of archaeometric analyses conducted by means of optical microscopy and energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ED-XRF). The pottery was compared with samples of clays from two historically confirmed clay deposits (Bytčica, Trnové) and sand sediments from the River Váh. The pottery proved to be of local origin. Older vessels from the high Middle Ages showed greater regional differences. Pottery from the modern age period was distributed in the region from the workshops of the potters' guild in Žilina. The chemical composition of a sample from Trnové – Hrnčiarisky vrch is close to the pottery of two determined production groups. This finding corresponds to the statutes of the potters' guild in Žilina, according to which potters were to use clay from Trnové as the raw material and sand from the Váh as temper. The analysed silica glazes have a high content of lead, and typically contain copper or manganese added as pigments.

Key words: Žilina – early modern age – pottery – glazes – archaeometry.

1 Úvod

Tato studie se věnuje problematice postmedievální glazované keramiky domácí produkce z počátku novověku. V rámci Slovenska jde o ojediněle zkoumanou problematiku, a v oblasti severozápadního Slovenska, respektive Horního Pováží a Kysuc, se jedná o pionýrskou práci. Zkoumaná keramika pochází z města Žilina a z hradů Budatín a Lietava. Výsledky získané pomocí odpovídajících archeometrických analýz jsou porovnávány s písemnými prameny, zejména s cechovými pravidly žilinského hrnčírského cechu.

Běžná novověká hrnčina byla dosud ve střední Evropě archeometricky studována jen velmi okrajově. K dispozici jsou výsledky starších analýz z Prahy a Berouna (Žegklitz–Zavřel 1990) a novější studie o novověké keramice z Turnova (Matějková 2011; Rzeznik–Stoksik 2011), kde se autorům podařilo odhadnout teploty výpalu a identifikovat pravděpodobně lokální a cizorodé produkční skupiny. Relevantní může být ještě srovnání s výsledky materiálových analýz glazovaných kachlů ze slovenských a maďarských lokalit, které ovšem náleží 13.–15. století a byly publikovány jen předběžně a zatím bez údajů o složení glazur (Györkös et al. 2018).

Použití v současné době obvyklých metod archeometrického výzkumu keramiky (mikrope- trografie kombinovaná s analýzou chemického složení) umožňuje detailnější pohled na běžnou raně novověkou hrnčinu ze šlechtických sídel a města ve studovaném regionu. Vybrané metody

jsou vhodné pro validování makroskopicky definovaných keramických tříd či skupin (Čapek et al. 2018; Těsnohlídková et al. 2019), často je možné některé sporné třídy lépe popsat či rozdělit na třídy podle odlišného znaku odhaleného při mikropetrografické analýze. Srovnáním chemismu se zdroji jílovité suroviny je též možné identifikovat region původu keramické hlíny. Otázku provenience mohou zodpovědět úlomky hornin přítomné v keramické matrix, jejichž petrografie je závislá na složení podloží.

2 Raně novověká keramika ze severozápadního Slovenska

Nejstarší práce věnující se, alespoň okrajově, novověké keramice pochází z pera B. Polly (1962; 1986) a J. Hošša (1983; 1988). Tyto studie se sice primárně zaměřují na středověkou produkci, avšak je v nich nastíněna i tzv. přechodná etapa k novověké keramice. Novějším textem J. Hošša, který popisuje jednotlivé změny keramické produkce v přechodném období mezi středověkem a novověkem, je *Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky* (2004, 569–580). V regionu severozápadního Slovenska na jeho práci navázal S. Španihel (2014; 2015; 2017), konkrétně zpracováním keramických souborů z hradu Lietava, z městského příkopu Žiliny a z barokní pevnůstky v lokalitě Čierná-Valy. Ani v jiných regionech Slovenska není novověká keramika úplně mimo oblast zájmu (Čurný 2004; Botoš 2012; Uličný 2004). Ve státech hraničících se severozápadním Slovenskem, tedy v České republice a Polsku, má výzkum postmedievální keramiky delší tradici. V Česku patří k nejvýznamnějším badatelům J. Pajer, který se kromě studia novokřtěnské fajánse věnoval i lokální hrčičině (1983). V tomto oboru jsou výrazně aktivní zejména pražští autoři (Blažková 2013; Blažková–Matějková 2016; Žegklitz 1990). V Polsku je novověká archeologie již etablovaným a poměrně rozšířeným oborem. Pro potřeby naší studie jmenujme jenom skupinu badatelů sdružující se kolem Vratislavské univerzity (Mackiewicz 2012; Szwed 2004; Zdaniewicz 2012).

Středověká keramická produkce na území dnešního Slovenska byla rozdělena do čtyř keramických okruhů. Území Karpatského oblouku, do kterého spadá i severozápadní Slovensko, představuje oblast s barevným střepem. Název je odvozený od načervenalého zbarvení oxidačně vypalované hrčičiny, která je pro tento region signifikantní. Jednotlivé výrobní okruhy překračují dnešní státní hranici a navazují na místní produkční oblasti. V případě severozápadního Slovenska jde o východní a severovýchodní Moravu, Slezsko a Malopolsko (Hoššo 1983, 220–224).

V raném novověku, případně již v tzv. přechodné fázi, se slovenské výrobní okruhy spojily a naprostou převahu získaly oxidačně pálené písčité keramické třídy načervenalé až okrové barvy, někdy s příměsí muskovitu a aplastik prachovité či štěrkovité zrnitosti (Španihel 2014, 143; 2017, 301). Obecně lze říci, že raně novověká keramika v regionu severozápadního Slovenska kombinuje pozdně středověké prvky, které jsou pozorovatelné hlavně na keramice kuchyňské, konkrétně na hrncích, pokličkách a zadělávacích mísách, a nové novověké znaky, které převažují na keramice stolní, tedy na džbáněch a mělkých mísách. Mezi základní vyšší hrncovité typy patří soudkovitý, později esovitý s jednoduchým vykloněným, často zesíleným, okrajem a jedním páskovým uchem. Džbány jsou obvykle vejcovité či lahovitě. Mezi stolní keramikou se často objevují válcovité hrnky, které podobně jako hrnce mohou nabývat soudkovitých či esovitých tvarů. Mezi mělkými mísovitými tvary převažuje jídelní mísa. Jde o mělkou nádobu s úzkým vykloněným okrajem různých forem, plynulým a proporčně tvarovaným profilem se širokým nástřepím a převážně konvexními stěnami (Španihel 2019, 257–259). Jídelní mísa byla určena ke společné konzumaci, například pro čeled, nebo sloužila k předkládání většího množství zejména tuhého jídla, jež bylo dále rozdělováno individuálním strávníkům, kteří mohli k dalšímu stolování používat (zvláště ve vyšší společnosti) keramický talíř, nebo analogické, ale výrazně menší mísy (Plicková–Scheulfer 1966, 46). Zmíněný talíř patřil k méně zastoupeným nádobám a často napodobuje výrobky z jiných hmot, nejčastěji z tepaného plechu. Jde o plochou, mělkou nádobu na rubu vybavenou ovaleným nebo proloženým a prožlabeným okrajem. Mísovitě nádoby doplňuje hluboká kónická mísa se zvrtným okrajem, která sloužila také ke kolektivnímu stravování, ale pravděpodobně z ní byla konzumována zejména tekutá jídla. Pro tuto mísu (stejně jako pro džbán) je v 17. století typickým znakem celoplošné potíráni

černou olovenou glazurou (Španihel 2019, 272). Ve větším počtu se vyskytují ještě zadělavací mísy a trojnožky. Oba typy nádob vychází ze středověké hrnčířské tradice. Hrubá válcovitá, příležitostně mírně vypouklá zadělavací mísa (tzv. pernice) je nádoba specifická svou keramickou hmotou, jejímž výběrem bylo pravděpodobně substituováno umělé zdrsnění vnitřku nádoby. Trojnožka se přechodem do novověku výrazně nemění. Nejobvyklejšími novověkými znaky jsou jednoduché ploché dno a rukojeť ukončená knoflíkovým uzávěrem. Z dalších nádob je možné zmínit zvoncovité pokličky, které v novověku ztrácejí typickou esovitou profilaci a stávají se mělkými. Ojedinele se vyskytnou i poklice o průměru 30 cm s páskovým uchem, které pravděpodobně sloužily k překrývání mís (Španihel 2019, 263). Z málo se vyskytujících nádob je třeba zmínit cedníky, poháry či kahany.

Materiálová a morfologická unifikace stolní a kuchyňské keramiky snížila oproti středověku variabilitu keramických tříd. Primárním chronologickým, ale i sociálním determinantem se stává výzdoba, u které došlo na počátku novověku k typovému rozšíření. Mechanická výzdoba zůstává dominantní (rytá, kolkovaná či radělkovaná), ale připojuje se k ní výrazná malovaná dekorace založená na barevném kontrastu glazur a hlinek. Umělecké provedení přechází od jednoduchých amorfních fleků až po složité malované geometrické a figurální motivy. Na území Slovenska se jedná zejména o motivy vegetativní a zoomorfní (Hoššo 2004, 571; Pajer 1983, 5). Glazované zboží se začalo v regionu objevovat na přelomu 15. a 16. století. Jedná se o olovenou transparentní glazuru, která má nejčastěji zelený odstín. Poměrně hojně se objevuje i glazura bezbarvá (Španihel 2014, 147; 2019). Začátkem 17. století se začala používat glazura černá, která byla aplikována zejména na povrch džbánů, hrnčků a ojedinele hrnců. Největší rozmach tohoto typu glazury spadá až do století následujícího (Májsky 2003, 66; Španihel 2014, 155).

3 Hrnčířský cech v Žilině

Obchodním a výrobním centrem západní poloviny oblasti, kde byl rozšířen barevný střep, byla Žilina. Město, které leželo na křižovatce cest spojujících Severní Uhersko s Polskem a zejména Slezskem (Španihel 2015, 857–859). Městský hrnčířský cech vznikl pravděpodobně kolem poloviny 16. století, protože k roku 1559 se připomíná cech hrnčířů a kovářů, který se řídí společnými artikuly. Tato zmínka pochází z *Articuli honestae cehae figulorum Solnensium*, tedy Artikulů počestného cechu hrnčířů žilinských, jejichž úvodní části byly sepsány pravděpodobně v roce 1582. Zdejší cech plnil funkci oblastní organizace, protože někteří členové nejenže nebydleli přímo ve městě, ale pocházeli dokonce i z jiných panství. Vhodným příkladem je Štefan Suchánek z Košece, která je od Žiliny vzdálená přibližně 55 km (Jeršová 1960, 313). Samotné administrativní zařazení Žiliny v průběhu sledovaného období je poměrně složité. Původně sice byla součástí lietavského panství, avšak jako největší město regionu pravidelně využívala příležitostně oslabení majitele Lietavy a pomocí královské podpory se snažila z lietavského poddanství vyvázat či se případně přidat do některého ze sousedních panství, kde jí byly slibovány lepší podmínky. Definitivně se Žilina oddělila od lietavského panství svatbou Anny Kostkové se Štefanem Deršfím v roce 1540, kdy přešla pod panství Strečno (Kavuliak 1941, 56–57). Lietavské dominium si i navzdory této významné ztrátě zachovalo v rámci Uherska vcelku silné postavení, a to díky faktu, že v průběhu předcházejícího století zabralo celé sousední panství, původně patřící již zaniklému hradu Rajec. Ziskem rajeckého panství se lietavské dominium rozrostlo o osm vesnic a trhové, později zeměpanské městečko Rajec, které je z pohledu této práce zajímavé tím, že v jsou v něm v průběhu 17. století zmiňovány hrnčířské dílny. Město samo však cech nemělo (Fekete-Nagy 1941, 71; Lengyelová 2012, 132–133).

Ze soupisu cechovních předpisů jsou pro cíle této studie důležité zejména dva artikuly. Z původní verze pochází artikul č. 23, který se věnuje podmínkám pro splnění tovaryšské zkoušky neboli majsterštuku. Citovaný úryvek vhodně ilustruje nejen dobovou produkci, ale také část výrobních postupů: „*Hrniec veliký, co by byl na tri piadi a na tri prsty zvyše udielaný z jedného kusu hlíny. Džbán také na tri piadi a na tri prsty zvyše udielaný z jedného kusu hlíny. Dujnica, jako jest kruh na šírky také z jedného kusu hlíny udielaná. Misa veliká, jak muže nejvetší býti udielaná, vrch na loket z šírky také z jedného kusa hlíny.*“

Druhý významný artikul je označen číslem 27 a byl připojen v roce 1609. Z jeho obsahu se dá vyčíst důležitá informace o historickém a technologickém rozvoji hrnčírství v Žilině. Artikul totiž upravuje nákup glejdy (glazury) cechovými mistry. Glazura byla potřebná pro výrobu tzv. panských věcí – pravděpodobně šlo o materiální dávku odváděnou vrchností nebo nádobí určené pro vyšší společenskou vrstvu, jež nebylo v té době ještě všeobecně rozšířené (Jeršová 1970, 69). Jedná se o první zmínku o glazování keramiky v regionu, která zároveň dokládá, že glazování již bylo mezi žilinskými hrnčíři všeobecně rozšířeno. Druhá část tohoto artikulu se zmiňuje o zdrojích jednotlivých surovin – hlinu nakupoval cech ve dvou obcích – Bytčici a zejména v Trnovém („... též i od chotára do Trnoweho každoročne platiti se musí, s ktorého hlinu k našemu remeslu bereme...“), červené hlinky se těžily na úpatí vrchu Minčol v Malé Fatře a kameny do glazury a ostríva pocházely z řeky Váh, níže pod městem.

Žilinský cech byl hlavním producentem keramiky v oblasti až do druhé čtvrtiny 18. století, kdy se začaly objevovat první negativní zprávy komentující převážně špatný ekonomický stav organizace. Nakonec byl roku 1872 cech zrušen zákonem (Celoštátny priemyselný zákon; Jeršová 1970, 68; Vitková 2015, 82).

4 Geologické poměry

Důležitým činitelem ovlivňujícím složení potenciálních hrnčírských surovin v okolí Žiliny je řeka Váh, jejíž snosová oblast zahrnuje několik jaderných pohoří Západních Karpat. Fluviální sedimenty uložené v nivě Váhu tedy mohou obsahovat pestrou varietu hornin a minerálů zahrnující hlubinné vyvřelé horniny a horniny z metamorfovaného obalu i sedimentární horniny z jejich příkrovů. Složení hrnčírských surovin může být také ovlivněno místní geologií, především v případě, že by jako zdroj suroviny byly použity místní koluvia nebo půdy. Geologická stavba okolí Žiliny je ilustrována přiloženou geologickou mapou (obr. 1). V okolí se vyskytují především sedimentární horniny, a to jak klastické (jílovce, slínovce, pískovce, slepence), tak karbonáty (vápence, dolomity). V rámci širšího okolí Žiliny byly ovzorkovány zdroje hrnčírských surovin známé z historických pramenů (viz kapitolu 3) a také sedimenty uložené v nivě Váhu. Lokalizace odebraných vzorků hlíny a sedimentů je zobrazena na mapě (obr. 1 a 2).

Obr. 1. Geologická mapa regionu, vyznačena místa původu keramiky a odběru vzorků hlín a ostríva. Podle Vozár–Káčer 1998; upraveno.

Abb. 1. Geologische Karte der Region, mit Kennzeichnung der Stellen, von denen die Keramik und die Probenentnahmen von Lehm und Magerungsmittel stammen. Nach Vozár–Káčer 1998; bearbeitet.

Obr. 2. První vojenské mapování (1782–1784), do kterého jsou vloženy výřezy z druhého vojenského mapování s doloženými názvy sledovaných těžebních lokalit (1819–1858). 1 – Žilina; 2 – Budatín; 3 – Lietava.

Abb. 2. Erste militärische Kartierung (1782–1784), mit Ausschnitten von der zweiten militärischen Kartierung mit belegten Namen der beobachteten Abbaustellen (1819–1858). 1 – Žilina; 2 – Budatín; 3 – Lietava.

5 Vzorky a metodika

Pro tuto studii bylo vybráno 27 fragmentů nádob, typického zboží raného novověku, reprezentujících čtyři nejpočetnější keramické třídy na daném území (tab. 1, obr. 3). Vzorky pochází z výzkumů hradů Budatína a Lietavy a města Žiliny. Z každé lokality byly vybrány vzorky se stejnými typy glazur: transparentní bezbarvá a zelená a také černá neprůhledná. Typologicky vzorky zastupují pět druhů nádob – hrnec, zadělavací mísa, džbán, jídelní mísa (či talíř) a zvoncovitá poklice. Ve zkoumaném souboru jsou tedy zastoupeny jak keramika kuchyňská, tak keramika stolní.

Sledované lokality jsou město Žilina, Budatínský hrad a hrad Lietava. Keramika pochází vždy ze stratifikované situace. Lietavský soubor byl získán v roce 2011 (Bielič v tisku) při výzkumu Kynisiho paláce, který v novověku sloužil jako hospodářský objekt složený z centrální kuchyně hradu, pekárny a skladovacích prostor. Vzorky pochází ze sondy č. 10, která byla položena v hlavní místnosti paláce. Získaná keramika náleží kontextu č. 10, výjimku tvoří fragmenty č. 17 a 25, které byly exkavovány z kontextu č. 13 (Španihel 2019, 130–131). Budatínský hrad byl zkoumán v letech 2006 a 2007 P. Bednářem a Z. Stanekovou (2009, 29–31, 208 obr. 8) a vzorky byly získány primárně při výzkumu centrální věže (vzorky č. 5, 6, 15, 18, 28 – zásyp přízemí). Další vzorky jsou ze sondy VI (č. 14 – kontext 6003), která byla umístěna na jižní terase, tedy v jádru dnešního hradu, a dále ze sond VIII (č. 8, 9 – kontext 8051, č. 16 – kontext 6017) a XIX (č. 13 – kontext 19 014), které byly situovány v interiéru východní části hradu. Všechny žilinské nálezy pocházejí z Mariánského náměstí, které bylo zkoumáno jednou, kontextuálně nerozlišenou, sondou v prostoru pod dnešní fontánou v letech 1966 a 1993 (Moravčík 1970, 20–22).

Tab. 1. Seznam vzorků a druh analýzy, které byly podrobeny. OM – optická mikroskopie, ED-XRF – rtg. fluorescenční spektrometrie.

Tab. 1. Verzeichnis der Proben und Analysen, denen sie unterzogen wurden. OM – optische Mikroskopie, ED-XRF – Rtg. Fluoreszenzspektrometrie.

ID	Inv. č.	Tvar nádoby	Keramická třída	Lokalita	OM	ED-XRF (keramika)	ED-XRF (glazura)
1	249/2014	zad. mísa	T1	Lietava	x	x	–
2	x1	zad. mísa	T1	Lietava	x	x	–
3	x2	zad. mísa	T1	Lietava	x	x	–
4	x3	hrnec	T2	Lietava	x	x	–
5	ZA-BZ-41	talíř/jd. mísa	T3	Budatín	x	x	x
6	ZA-BZ-50	hrnec	T3	Budatín	x	x	x
7	286/2014	hrnec	T3	Lietava	x	x	–
8	ZA-BZ 243/07	talíř/jd. mísa	T1	Budatín	x	x	–
9	ZA-BZ 248/07	hrnec	T 2	Budatín	x	x	–
10	Ž7-1	džbán	T10	Žilina	x	x	–
11	Ž7-2	džbán	T10	Žilina	x	x	–
12	ZA-BZ442	hrnec	T2	Budatín	–	x	–
13	ZA-BZ131	hrnec	T2	Budatín	–	x	–
14	ZA-BZ39	džbán	T3	Budatín	–	x	–
15	ZA-BZ182	zad. mísa	T1	Budatín	–	x	–
16	286/2014-b	hrnec	T3	Lietava	–	x	–
17	ZA-BZ41b	hrnec	T3	Budatín	–	x	x
18	Mn 18	hrnec	T3	Žilina	–	x	x
19	Mn7-1	zv. poklička	T10	Žilina	–	x	–
20	Mn7-2	džbán	T10	Žilina	–	x	–
21	Lietava-trieda2-1	hrnec	T2	Lietava	–	x	–
22	Lietava-trieda2-2	hrnec	T2	Lietava	–	x	–
23	Lietava-trieda2-3	hrnec	T2	Lietava	–	x	–
24	338-2014 ZG	talíř/jd. mísa	T3	Lietava	–	x	x
25	338-2014 ŽG	hrnec	T3	Lietava	–	x	x
26	340-2014 ČG	hrnec	T3	Lietava	–	x	x
27	ZA-BZ-35-2	hrnec	T3	Lietava	–	x	x
28	–	–	sediment	Trnové – Hrnčiarsky vrch	–	x	–
29	–	–	sediment	Trnové – Hrnčiarsky vrch	–	x	–
30	–	–	sediment	Bytčica – Hlinisko	–	x	–
31	–	–	sediment	Bytčica – Hlinisko	–	x	–
32	–	–	sediment	Váh	–	x	–

Žilina byla zvolena jako přirozené regionální obchodní a zejména řemeslné centrum, odkud jsou navíc dochovány výše zmíněné hrnčířské artikuly. Budatínský hrad díky své poloze v těsné blízkosti Žiliny představuje lokalitu v nejbližším zázemí produkčního centra. Hrad Lietava, vzdálený od Žiliny přibližně 12 km, byl ve sledovaném období majetkem rodu Turzo, jehož čelní představitelé se pohybovali ve vrcholné uherské politice a Juraj VIII. dokonce dosáhl na post

Obr. 3. Fotodokumentace studované keramiky. Keramická třída 1 – vz. 1, 2, 3, 8 a 15; keramická třída 2 – vz. 4, 9, 12, 13, 21, 22, 23; keramická třída 3 – vz. 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27; keramická třída 10 – vz. 10, 11, 19, 20.

Abb. 3. Fotodokumentation der untersuchten Keramik. Keramikkategorie 1 – Proben 1, 2, 3, 8 und 15; Keramikkategorie 2 – Proben 4, 9, 12, 13, 21, 22, 23; Keramikkategorie 3 – Proben 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27; Keramikkategorie 10 – Proben 10, 11, 19, 20.

palatina, jde tedy o prestižní lokalitu. Z písemných pramenů víme, že Turzové hrad minimálně do poloviny 17. století opakovaně obývali (Kurucárová 2012, 234; Šimkovic 2014, 25).

Vybrané vzorky reprezentují hlavní keramické třídy vyskytující se v raném novověku na území severozápadního Slovenska (Španihel 2014, 144, tab. 1). Keramická třída T1 představuje oxidačně pálené zboží, které bylo využíváno v regionu již od vrcholného středověku. Nachází

se zejména v kontextech 14. století. Během tohoto období náleží této keramické třídě prakticky všechny typy nádob. V pozdějším období ztrácí své dominantní postavení, ale stále se z ní vyrábí zadělavací misky, hrnce jednodušší profilace a kachle. V novověku se z ní vyrábí jenom zadělavací misky, které jsou ojedinelé zevnitř natřené bílou hlinkou. Používání glazur nebo hlinek jiné barvy není v regionu doloženo. Výjimku tvoří samozřejmě kachle.

Výrobky třídy T2 jsou též páleny oxidačně a byly používány zejména ve vrcholném a pozdním středověku. Pravděpodobně tvoří přechod mezi keramickými třídami T1 a T3. Morfologicky jde zejména o hrnce a kachle, méně jsou doloženy zadělavací misky a pokličky. Povrch nádob bývá glazovaný různobarevnou olovenou transparentní polevou a někdy i hlinkou.

Další oxidačně vypalované zboží třídy T3 tvoří dominantní složku novověké keramiky. Objevuje se již v pozdním středověku, ale vůdčí pozici získává až v tzv. přechodném období na počátku raného novověku. Zastoupeny jsou všechny druhy kuchyňské a stolní keramiky, výjimku tvoří zadělavací mísa. Povrch je upraven různobarevnými hlinkami a olovenou transparentní glazurou.

Třída T10 představuje v regionu nejrozšířenější redukčně vypalovanou keramiku, která je ekvivalentem třídy T2. Její používání se klade hlavně do pozdního středověku. Typickými nádobami jsou poháry a zvoncovité pokličky, méně džbány a kahany.

Pro možné určení zdrojů keramické suroviny byly získány vzorky ze dvou lokalit zmiňovaných v písemných pramenech jako hliníky – Trnové – Hrnčiarsky vrch, Bytčica – Hlinisko a dále pak fluvialní sediment hlavního říčního toku v oblasti, Váhu.

Jedenáct vzorků bylo vybráno pro mikropetrografický popis (též OM – optická mikroskopie). Tyto vzorky byly upraveny do podoby mikropetrografických výbrusů a zdokumentovány v procházejícím polarizovaném světle. Pro jejich popis byl použit upravený systém P. Quinna (2013) doplněný o některé termíny a metodické postupy M. Gregerové a kol. (2010).

Analýza chemického složení byla provedena na práškových vzorcích v podobě lisovaných tablet pomocí energiově disperzního rtg. fluorescenčního spektrometru (ED-XRF) Rigaku NexCG. Přístroj disponuje Pd anodou o výkonu 50 W a SSD detektorem s rozlišením do 145 eV. Pro lepší poměr signal-to-noise využívá nepřímé excitace pomocí sekundárních terčů. Délka měření činila 120 sekund na každý terč. Glazované keramické vzorky byly před mletím glazury zbaveny obrušováním povrchu, tak aby nebylo chemické složení keramické hmoty glazurou kontaminováno. Při analýze složení glazur byl měřen očištěný povrch keramického střepe. U sedmi vzorků bylo analyzováno složení glazur pomocí stejného ED-XRF spektrometru.

6 Výsledky

6.1 Mikropetrografie

Pomocí mikropetrografické analýzy bylo stanoveno zastoupení úlomků minerálů a hornin a byly popsány technologické znaky na keramice (tab. 2, 3). Podle jejich zastoupení byly vzorky metodou shlukové analýzy rozděleny do čtyř produkčních skupin – dále jen skupin (obr. 4 a 5). Takto zjištěné skupiny se mezi sebou liší z hlediska použité suroviny a technologie výroby.

Skupina A

Skupinu A tvoří vzorky 1, 2, 3 a 4. Jedná se o písčitou keramiku s vysokým obsahem neplastické složky. Vzhledem k faktu, že písčité zrn je v keramické hmotě relativně více než zrn prachovitých, je možné usuzovat, že se jedná o záměrně přidávanou příměs, tedy ostřivo. Vzorky 1, 3 a 4 obsahují vyšší množství zrn prachové frakce a odlišují se tak od vzorku 2, který obsahuje převážně jen zrna písčité frakce a základní jílovitou hmotu. Tato variabilita může souviset s heterogenitou zdroje nebo právě s variabilitou ostření jílu. Keramika této skupiny je charakteristická vysokým obsahem úlomků živic a slíd. Ostřivo dále tvoří variabilní množství úlomků

Tab. 2. Mikropetrografické semikvantitativní vyjádření zrnitosti s četností úlomků minerálů a hornin.

Tab. 2. Mikropetrographische semiquantitative Aussage der Körnung mit Häufigkeit von Mineral- und Gesteinsbruchstücken.

Vzorek	Kvarcit	Rula	Granitoid	Pískovec	Mikrit. vápenec	Silicit	Andezit	Křemen	Alk. živce	Plagioklasy	Biotit	Muskovit	Sillimanit	Epidot	Aleurity	Psamity	Psefity
1	3	0	2	2	2	0	0	4	3	3	2	1	0	0	3	3	0
2	3	0	4	2	0	2	0	3	4	3	2	0	0	0	0	4	1
3	3	0	4	0	2	0	0	3	4	3	2	2	0	0	3	3	0
4	3	0	2	0	0	1	0	5	2	0	5	3	1	0	2	4	0
5	2	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	1	0	0	3	1	0
6	2	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	4	2	0
7	1	0	0	2	0	1	0	3	1	0	1	1	0	0	4	2	0
8	3	1	2	3	3	2	0	3	2	3	2	2	0	1	3	3	0
9	3	1	2	0	3	0	0	3	3	2	2	3	0	0	2	2	0
10	2	1	2	1	2	0	1	3	3	2	2	2	0	0	3	2	0
11	3	1	1	3	1	0	1	3	3	3	2	2	0	0	1	4	0

Obr. 4. Mikrofotodokumentace vzorků rozřazených do produkčních skupin (vlevo PPL, vpravo XPL).

Abb. 4. Mikrofotodokumentation der in Produktionsgruppen eingeteilten Proben (links PPL, rechts XPL).

Tab. 3. Mikrostrukturní a mikromorfologické charakteristiky vzorků. Barvy stanoveny podle Munsellovy škály. Intenzita výpalu: 3 – střední. Vitifikace matrix: + – lokálně kolem pórů. Charakter výpalu: o – oxidační, r – redukční, ro – kombinovaný. Rozestup zrn: – zrna se dotýkají, + – vzájemná vzdálenost mezi zrny odpovídá velikosti zrn, ++ – zrna jsou od sebe vzdálena na velikost dvou zrn, +++ – zrna jsou od sebe vzdálena na velikost mnoha zrn.

Tab. 3. Mikrostrukturelle und mikromorphologische Charakteristik der Proben. Farbenbestimmung nach Munsell-Farbsystem. Intensität des Brandes: 3 – mittel. Vitifikation Matrix: + – lokal um die Poren. Charakter des Brandes: o – oxidierend, r – reduzierend, ro – kombiniert. Abstand der Körner: – – die Körner berühren sich, + – der Abstand zwischen den Körnern entspricht der Körnergröße, ++ – die Körner sind in der Größe von zwei Körnern voneinander entfernt, +++ – die Körner sind in der Entfernung von vielen Körnern voneinander entfernt.

Vzorek	Skupina	Intenzita výpalu	Heterogenita matrix	Vitifikace matrix	Zakouřený povrch	Vnější okraj – barva	Jádro – barva	Vnější okraj – barva	Přednostní orientace	Aplastika (%)	Porozita (%)	Planární póry	Vezikulární póry	Kanálkovité póry	Puklinovité póry	Dutinkovité póry	Železité bročky	Jílovité závalky	Rozestup zrn
1	A	3	+	–	–	o (2.5YR 4/8)	r (7.5YR 2.5/3)	o (2.5YR 4/8)	++	40	15	+	–	–	–	–	+	+	+
2	A	3	+	–	–	r (10YR 2/1)			++	45	25	+	–	–	–	–	?	+	–
3	A	3	+	–	–	o (2.5YR 4/8)	o (5YR 2.5/2)	o (2.5YR 4/8)	–	40	15	–	+	–	–	+	++	–	+++
4	A	3	–	–	–	o (2.5YR 4/8)	o (2.5YR 4/8)	o (2.5YR 4/8)	++	50	20	+	–	–	–	–	–	–	–
5	C	3	–	–	–	o 5YR 4/8			++	35	15	+	+	–	–	+	+	–	++
6	C	3	–	–	–	o (10YR 5/8 – 7.5YR 5/8)			+	40	15	+	+	–	–	+	+	–	+
7	C	3+	–	+	–	o (10YR 5/8 – 7.5YR 5/8)			+	40	15	+	+	–	–	+	+	–	+
8	B	3	–	–	–	o (2.5YR 4/8)			++	40	15	+	–	–	–	+	++	+	+
9	B	3	–	–	–	r (10YR 2/1)			++	35	10	+	–	–	–	–	?	+	++
10	B	3	–	–	+	ro (10YR 3/2 – 10YR 2/2)			+	30	20	+	+	–	–	–	?	+	++
11	B	3	+	–	+	o (5YR 2.5/2)			–	40	15	–	+	–	–	+	++	+	+++

granitoidních hornin, pískovce, jílovce, mikritického vápence, ve všech vzorcích je stabilní zastoupení metakvarcitů, a stopové množství rohovce/silicitu. Vzorek 4 se od ostatních odlišuje vyšším obsahem slíd v základní hmotě a stopovým zastoupením sillimanitu.

Vzorky této skupiny nenesou jednotné znaky atmosféry výpalu. Vzorky 1, 3 a 4 mají oxidační okraje, kdežto vzorek 1 má navíc patrné redukční jádro. Vzorek 2 nese znaky redukčního prostředí jak v jádře, tak na okrajích. Teplota výpalu se mohla pohybovat zhruba mezi 750 a 1000 °C (biotit ztrácí pleochroismus, ale matrix ještě není vitifikovaná). Keramika této produkční skupiny je barevně heterogenní. V prostředí oxidačního výpalu převládá červená barva (2.5YR 4/8). V redukčním prostředí převažují odstíny 10YR 2/1. Základní hmota není homogenizovaná. Vzorek 3 má odlišný typ pórů: drobné bublinky (*vesicles*) a komůrky. To svědčí o poněkud odlišné formovací technice, případně také o jiných fyzikálních vlastnostech hrnčířské suroviny. Vzorek 3 se dále odlišuje přítomností železitých závalků a většími rozestupy mezi zrny neplastické složky. Zastoupení neplastické složky je u všech vzorků podobné a činí 40–50 %.

Obr. 5. Výsledek shlukové analýzy provedené na semikvantitativním zastoupení úlomků minerálů a hornin (tab. 2).

Abb. 5. Ergebnis der am semiquantitativen Vorkommen von Mineral- und Gesteinsbruchstücken durchgeführten Clusteranalyse (Tab. 2).

Zastoupení viditelných pórů je 15–25 %. Tuto provenienční skupinu lze tedy na základě zrnitosti, barvy matrix a morfologie i orientaci pórů označit za heterogenní skupinu.

Skupina B

Skupina B se skládá ze vzorků 8, 9, 10 a 11. Keramika skupiny B je písčitá, ale obsahuje menší množství pískových zrn než keramika skupiny A. Jako ostřívo posloužily úlomky metakvarcitů, mikritického vápence, pískovce, jílovce, granitoidních hornin, v malém množství byly identifikovány úlomky metamorfních hornin, silicitu a stopově andezitu. Úlomky minerálů jsou zastoupeny středním množstvím křemene, živců i slíd. Ve vzorku 8 byl rozpoznán zlomek epidotu.

Intenzita výpalu je stejná jako v případě předchozí skupiny, atmosféra je též variabilní – oxidační (vzorek 8, červená barva 2.5YR 4/8) přes redukčně oxidační (vzorek 10, barva velmi tmavě hnědá 10YR 3/2 – 10YR 2/2) až po redukční (vzorek 9, barva černá 10YR 2/1). Vzorek 11 nese znaky redukčního prostředí pouze na samém povrchu, což může souviset s tzv. zakuřováním (Čápek et al. 2018), barva jeho jádra je tmavě červenohnědá (5YR 2,5/2). Dle morfologie a orientace pórů lze předpokládat, že formovací technika a fyzikální vlastnosti hlíny byly u všech vzorků podobné. Ve všech případech kromě vzorku 11 se objevují planární póry, které indikují rychlý rotační pohyb. Vzorek 11 má odlišný typ pórů: drobné bublinky (*vesicles*) a komůrky. Zastoupení železitých závalků nelze u redukčně pálené keramiky stanovit. Rozestup neplastických zrn je na vzdálenost velikosti jednoho až dvou zrn. Zastoupení aplastik je 30–40 % a zastoupení viditelných pórů 15–20 %. Technologicko-strukturní charakteristiky nejsou v rozporu s mineralogicko-petrografickým rozdělením, přestože keramika působí makroskopicky různorodě. Vzorek 10 má na

povrchu vrstvu organické hmoty, pravděpodobně jde o bitumen – ložisko přírodního asfaltu se nachází v Nezbedskej Lúčke, přibližně 10 km jihovýchodně od centra Žiliny (Vangel–Decký–Remišová 2007, 102–108).

Skupina C

Skupinu C představují vzorky 5, 6 a 7. Vzorky této skupiny jsou relativně jemnozrnné, s vyšším obsahem prachovité než písčité frakce. Je pravděpodobné, že keramická surovina nebyla vůbec ostřena nebo byl přídavek ostřiva pouze marginální. Neplastickou složku tvoří menší množství úlomků metakvarcitu, silicitu a u vzorku 7 pískovce. Vzorek 5 obsahuje úlomek granitoidní horniny. Z úlomků minerálů je běžně zastoupen křemen. Ostatní minerály se vyskytují stopově – alkalické živce a muskovit v převaze nad biotitem.

Intenzita výpalu je stejná jako v případech předchozích skupin. Výjimkou je vzorek 7, který jeví známky vitifikace základní hmoty, což naznačuje vyšší intenzitu výpalu. Výpal proběhl ve všech případech v oxidačním prostředí, čemuž odpovídá také barva žlutočervená 5YR 4/8 (vzorek 5) a žlutohnědá až hnědá 10YR 5/8–7.5YR 5/8 (vzorky 6 a 7). Póry a zrna jsou paralelně orientované. Vyskytují se planární póry svědčící o rychlém rotačním pohybu, bublinky i komůrky. Ve všech vzorcích jsou viditelné závalky oxidů železa, zatímco jílovité závalky nebyly zaznamenány. Zastoupení applastik je 35–40 % a zastoupení viditelných pórů je u všech vzorků stanoveno na 15 %.

6.2 ED-XRF keramické hmoty

Chemické prvky (tab. 4) odlišující mikropetrografické skupiny byly identifikovány klasifikačním stromem z knihovny rpart ve statistickém programu R (R Core Team, 2014, Therneau–Atkinson 2019). Podle klasifikačního stromu lze produkční skupiny vymezit na základě koncentrací Si a Al, případně poměru Si s Al a Ti (obr. 6). Tyto chemické prvky byly vybrány pro sestavení binárních diagramů, pomocí kterých lze vymezit jednotlivé skupiny a také srovnat jejich postavení se zdroji

Obr. 6. Klasifikační stromy mikropetrografických skupin podle jejich chemického složení.

Abb. 6. Klassifikationsbäume der mikropetrographischen Gruppen entsprechend ihrer chemischen Zusammensetzung.

Obr. 7. Binární diagramy znázorňující poměry koncentrací vybraných prvků vzhledem k mikropetrografickým skupinám – A: poměry Al a Ti; B: poměry Si a Ti.

Abb. 7. Binärdiagramme zur Veranschaulichung der Verhältnisse der Konzentrationen ausgewählter Elemente im Hinblick auf mikropetrographische Gruppen – A: Verhältnisse Al und Ti; B: Verhältnisse Si und Ti.

Tab. 4. Koncentrace prvků použitých pro statistickou analýzu dat (v ppm).
Tab. 4. Konzentration der für die statistische Datenanalyse verwendeten Elemente (in ppm).

Vzorek	Al	Si	P	S	K	Ca	Ti	Mn	Fe	Ni	Cu	As	Rb	Sr	Ba
1	210000	542000	2540	483	26000	12400	4190	942	41000	48,8	68,8	9,39	158	101	795
2	150000	409000	2870	586	28700	10000	3240	288	24300	39,7	93,6	16,6	194	171	658
3	131000	398000	1770	435	22600	9060	3930	658	37700	55,9	115	17,7	151	91,3	716
4	126000	353000	1940	573	21100	6890	4260	542	37400	35,3	40,4	199	134	68,6	648
5	101000	352000	1410	498	22900	6440	4390	294	26900	54,4	36,8	133	187	80,9	647
6	101000	390000	1460	653	15500	5850	4690	181	16500	32,2	59,4	244	139	86,5	544
7	82400	377000	1560	474	11400	10800	4340	259	24700	38,9	41,1	47,9	111	100	529
8	77400	330000	1480	413	19100	8600	3620	531	30100	39,4	51,3	10,5	131	123	678
9	98700	343000	3270	525	22700	10100	3790	695	37200	54	85,5	10,5	131	124	527
10	73600	304000	2830	885	20800	7710	3890	1090	32000	45,1	51,7	12,7	109	98,7	332
11	84800	301000	6530	832	21800	9800	4000	1680	38500	53,9	44,3	19,4	125	172	796
12	85800	312000	2120	452	22300	9560	3890	477	34500	44	64,8	11,2	134	111	633
13	74800	277000	1280	423	21700	8540	4110	545	43500	52,5	57,3	21,7	149	89,3	431
14	67900	302000	996	444	14500	5750	4380	220	23900	35,7	33,5	50,6	120	68,8	358
15	78100	304000	1180	408	20700	9090	3670	646	36500	49	50,8	9,34	143	110	493
16	80500	357000	1550	408	14000	6340	4550	143	15400	29,6	31	13,1	128	95,8	508
17	78600	345000	1130	425	15000	5880	4510	184	21900	32,1	30,2	30,8	114	76,1	370

Vzorek	Al	Si	P	S	K	Ca	Ti	Mn	Fe	Ni	Cu	As	Rb	Sr	Ba
18	80700	349000	1320	496	17000	6010	4650	186	20400	30,9	53,2	37,4	123	80,9	392
19	92300	336000	3640	521	21400	12400	3980	582	26300	49,4	52,3	13,7	141	137	655
20	86800	305000	4720	603	22400	9230	4550	2150	39800	52,1	44,4	16,7	120	113	422
21	102000	311000	1870	615	21800	7650	3440	268	23500	26	35,9	176	128	73,9	500
22	101000	309000	1450	449	20200	6420	4200	463	36700	32,8	35,7	60,4	116	56,9	296
23	86100	285000	1060	744	21800	6500	4100	272	37800	34,2	58,7	468	145	68,6	361
24	81500	374000	1470	489	12300	7070	3970	167	21400	35,1	44,2	121	113	80,3	242
25	86000	361000	1960	526	15100	7040	4650	181	15700	33,4	34,1	76,1	138	100	596
26	80800	336000	1190	438	15700	5960	4390	172	20500	32,8	44,6	51,1	137	76,7	531
27	94600	327000	1270	432	24300	6880	4520	272	31100	59,6	39,6	47,7	188	79,4	405
28	58400	327000	1240	437	15400	4030	4570	664	22900	25,3	26,9	10,2	109	80,5	804
29	51200	263000	854	464	13900	4280	4270	245	19400	25,4	27,8	9,03	101	69,6	645
30	53100	278000	1890	509	12300	73000	2570	403	14200	17,5	18,6	3,61	29,9	139	672
31	52500	236000	1640	504	11300	55400	2940	273	20300	18,5	18,7	3,54	28,5	115	841
32	39500	355000	1550	617	9510	18100	1820	377	15000	26,9	25,4	5,95	44,5	107	476
TV9-1	63100	343000	1320	454	15100	5690	4270	613	22100	24,4	27,1	9,77	98,4	81,6	443
TV7-3	53500	335000	1290	500	13700	7960	3690	548	19400	24,5	26,7	8,35	82,3	83,6	451
TV5-5	54100	343000	1310	510	13200	9690	3370	522	19200	24,8	26,9	8,14	77,6	89,3	435

potenciálních surovin (obr. 7, tab. 5, 6). Jako suroviny pro srovnání chemického složení byly použity vzorky z historického hliníku z lokality Trnové – Hrnčiarisky vrch a říčních písků Váhu a jejich směsi v poměrech 9 : 1, 7 : 3 a 1 : 1 pro možnost ověření ostření hlíny tímto materiálem. Vzorky ze skupiny C se shlukují okolo vzorku z hliníku v Trnovém. Ze statistického vyhodnocení byly vyřazeny vzorky z lokality Bytčica – Hlinisko z důvodu příliš odlišného chemického složení vzhledem k ostatním vzorkům (zásadním rozdílem byl vysoký obsah Ca). Na finálním diagramu z koncentrací Al/Si a Ti jsou vedle skupin vyneseny také ovály znázorňující jejich vymezení na základě klasifikace vzorků bez mikropetrografické analýzy na základě chemického složení prostřednictvím modelu podle druhého klasifikačního stromu z knihovny rpart (obr. 8). Interpretační diagram rovněž znázorňuje, jak jsou poměry vybraných chemických prvků u vzorků surovin a experimentálních vzorků ovlivňovány vzájemnými poměry.

6.3 ED-XRF glazur

U vybraných vzorků (tab. 7, 8) byla provedena analýza glazur pomocí stolního ED-XRF spektrometru. Výsledky jsou promítnuty do ternárního diagramu (obr. 9), který se používá pro klasifikaci chemického složení glazur (Tite et al. 1998). V našem případě se NAKCFM rovná $\text{Na}+\text{Al}+\text{K}+\text{Ca}+\text{Fe}+\text{Mg}$ (na rozdíl od citovaného zdroje nebyly použity koncentrace oxidů, ale přímo prvků). Ve všech případech se jedná o vysoce olovnaté glazury. Ve vzorcích mimo vzorek 5 byla detekována měď, která funguje jako zelené barvívko. Ve vzorcích 26 a 27 byl detekován mangan, který se projevuje načernalým zabarvením. Barva všech glazur je rovněž ovlivněna přítomností železa. Přítomnost oxidu Al_2O_3 , jenž byl detekován ve čtyřech vzorcích (5, 6, 17 a 27), může mít dvě příčiny. První možností je, že glazovaná část střepu nebyla dostatečně velká, a byl tedy analyzován i povrch nádoby mimo glazuru. Druhou možností je, že jako část suroviny pro glazuru byl použit jíl.

7 Diskuse

Určení provenience ostřiva pro skupinu A je založeno na přítomnosti písčité frakce složené převážně ze zaoblených klastů, které zahrnují také úlomky granitoidů. Velikost a tvar zrn i jejich petrografické a minerální složení odpovídají sedimentu uloženému v prostředí větší řeky. Granitoidy tvořící podstatnou část neplastické složky mají pravděpodobně původ v jaderných pohořích Západních Karpat, podobně jako vápence, které často tvoří jejich příkrovy. Klastické

Tab. 5. Klasifikace vzorků do modelových skupin podle koncentrací Si, Al a Ti.

Tab. 5. Klassifikation der Proben in Modellgruppen gemäß Si-, Al- und Ti-Konzentration.

Vzorek	KT	Mikropetrograf. sk.	Modelová sk.
1	T1	A	A
2	T1	A	A
3	T1	A	A
4	T2	A	A
5	T3	C	C
6	T3	C	C
7	T3	C	C
8	T1	B	B
9	T2	B	B
10	T10	B	B
11	T10	B	B
12	T2		B
13	T2		B
14	T3		C
15	T1		B
16	T3		C
17	T3		C
18	T3		C
19	T10		B
20	T10		C
21	T2		A
22	T2		A
23	T2		B
24	T3		B
25	T3		C
26	T3		C
27	T3		C

Tab. 6. Kontingenční tabulka znázorňující vztah klasifikačních tříd, skupin, keramických tvarů a lokalit.

Tab. 6. Kontingenztabelle mit Veranschaulichung der Beziehungen der Klassifizierungsklassen, Gruppen, Keramikformen und Fundstellen.

		Budatín					Lietava				Žilina				Suma
KT	Skupina	džbán	hrnec	z. m	jd/t	Suma	hrnec	z. m	jd/t	Suma	džbán	hrnec	poklice	Suma	
T1			1	1		2		3		3					5
	A							3		3					3
	B		1	1		2									2
T2			3			3	4			4					7
	A						3			3					3
	B		3			3	1			1					4
T3		1	3		1	5	4		1	5		1		1	11
	B							1	1						1
	C	1	3		1	5	4			4		1		1	10
T10											3		1	4	4
	B										2		1	3	3
	C										1			1	1
Suma		1	7	1	1	10	8	3	1	12	3	1	1	5	27

Obr. 8. Binární diagram znázorňující poměry Al/Si a Ti vzhledem k mikropetrografickým skupinám, potenciálním surovinám a jejich směrům. Hypotetický projev přidávání ostříva do hlíny je znázorněn šipkou.

Abb. 8. Binnendiagramm zur Veranschaulichung der Verhältnisse Al/Si und Ti im Hinblick auf mikropetrographische Gruppen, potenzielle Rohstoffe und ihre Mischungen. Die hypothetische Erscheinung, dass dem Lehm ein Magerungsmittel beigegeben wurde, ist mit einem Pfeil dargestellt.

sedimentární horniny mohou pocházet z bradlového pásma či z paleogenních sedimentů podtatranské skupiny. Bradlové pásmo leží u Žiliny na pravém břehu Váhu, severně a severovýchodně od města. Horniny odvozené z bradlového pásma přináší řeka Kysuca do toku Váhu, v němž se jejich úlomky mísí s fragmenty hornin zmíněnými výše. Ve vzorcích skupiny B byly oproti zástupcům skupiny A pozorovány úlomky metamorfovaných hornin, které se také nachází v krystaliniku jaderných pohoří. Keramika této skupiny je pravděpodobně rovněž lokálního původu. Skupina C představuje keramiku s jemnozrn-

Tab. 7. Makroskopické určení glazury.

Tab. 7. Makroskopische Glasurbestimmung.

Vzorek	Makroskopické určení glazury
5	bezbarevná olověná transparentní glazura
6	zelená olověná transparentní glazura
17-vnější	zelená olověná transparentní glazura
17-vnitřní	zelená olověná transparentní glazura
18	zelená olověná transparentní glazura
24	zelená olověná transparentní glazura
25	bezbarevná olověná transparentní glazura
26	černá olověná transparentní glazura
27	černá olověná transparentní glazura

Tab. 8. Koncentrace oxidů v glazurách.

Tab. 8. Konzentration der Oxide in den Glasuren.

ID	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	K ₂ O	CaO	MnO	Fe ₂ O ₃	CuO	PbO
5	2,8	0,6	5,7	31,3	1,0	0,7	0,0	2,7	0,0	55,2
6	3,0	0,0	4,2	28,4	0,5	0,7	0,0	2,2	2,4	58,6
17-vnější (17out)	2,5	1,7	10,9	22,1	0,5	12,0	2,4	1,6	0,2	46,0
17-vnitřní (17in)	2,9	1,4	0,0	23,3	0,8	11,4	0,0	1,1	0,1	59,0
18	4,9	1,2	0,0	25,3	0,7	0,9	0,0	1,4	3,2	62,3
24	1,2	1,6	0,0	39,5	0,6	1,8	0,0	1,5	2,1	51,7
25	1,5	1,7	0,0	27,4	0,4	1,4	0,0	1,9	0,1	65,6
26	3,0	1,4	0,0	19,9	0,4	1,0	1,3	1,3	2,1	69,5
27	0,4	2,2	27,9	13,5	0,3	22,5	0,0	2,1	0,1	30,9

nou matrix. Sporadicky se vyskytující zrna hornin omezují možnosti určení provenience, avšak podle jejich typů (pískovce, rohovec, granitoidy) není důvod hledat původ jinde než v údolí Váhu.

Použitím druhého modelu klasifikačního stromu (obr. 6) bylo možné přiřadit vzorky, které nebyly podrobeny mikropetrografickému rozboru, ke třem definovaným skupinám (A, B a C) a tuto klasifikaci následně konfrontovat s makroskopicky určenými třídami, morfologií nádob a lokalitou jejich původu. Z interpretačního diagramu lze vyvodit, že pokud byly vzorky skupin B a C ze stejné hlíny (Trnové – Hrnčiarsky vrch), tak vzorky skupiny B byly více ovlivněny přidáváním ostríva tvořeného pravděpodobně říčním pískem Váhu, který se projevuje zvýšeným zastoupením Ti (obr. 8). Toto zjištění koresponduje s instrukcí z artikulů pro žilinský cech hrnčírů (viz kapitolu 3), která uvádí, že kameny do ostríva byly brány z řeky Váh. Skupina A je mikropetrograficky poměrně heterogenní a je tvořena pravděpodobně vzorky pocházejícími z různých neznámých zdrojů.

V případě skupiny A se nejedná o produkční skupinu *sensu stricto*, ale o keramiku různé provenience s nejednotně ucelenou technologií. Tato skupina byla zachycena výhradně na lokalitě Lietava. Hrad Lietava je dalším dvěma zkoumaným lokalitám vzdálený, a navíc neměl nad městem Žilina nepřetržitou dráhu. Zásobení keramikou z různých zdrojů se nabízí jako logické vysvětlení vysoké heterogenity skupiny A. Skupiny B a C zastupují keramiku vyráběnou z hlíny, jejíž zdroj či zdroje byly blízké historicky doloženému hliníku v Trnovém. Keramika

Obr. 9. Ternární diagram chemického složení glazur ukazující poměry PbO, SiO₂ a NAKCFM Na₂O+Al₂O₃+K₂O+CaO+FeO+MgO. Klasifikace podle Tite et al. 1998.

Abb. 9. Ternärdiagramm der chemischen Zusammensetzung der Glasuren mit Darstellung der Verhältnisse PbO, SiO₂ und NAKCFM Na₂O+Al₂O₃+K₂O+CaO+FeO+MgO. Klassifikation nach Tite et al. 1998.

skupiny B obsahuje větší poměr ostřiva pocházejícího z písčitých sedimentů řeky Váh. Nejvíce vzorků z této skupiny pochází z Budatína (čtyři zlomky hrnců) a Žiliny (dva zlomky džbánů a jedna poklice), pouze dva vzorky z Lietavy (jeden zlomek hrnce a talíře / jídelní misky). Jemnozrná skupina C byla zastoupena na všech lokalitách, a to osmi kusy hrnců, dvěma džbány a jedním talířem, resp. jídelní mísou.

K území lietavského panství patřilo ve sledovaném období zeměpanské městečko Rajec, ve kterém byly hrnčířské dílny. Městečko samo však hrnčířský cech nemělo. Místní hrnčíři pravděpodobně náleželi k cechu žilinskému, jenž byl jediným cechem v oblasti. Navíc je známo, že v jeho případě šlo spíše o oblastní než striktně městskou organizaci. Hrnčíři, kteří náleželi k žilinskému cechu, chodili prodávat své zboží na rajecké trhy (Jeršová 1970, 68; Lengyelová 2012, 133). Pohyb hrnčířů a jejich výrobků mezi Žilinou a Lietavou dokládá mimo jiné též dopis Juraja Lavrentiho z roku 1644, ve kterém žádá žilinského rychtáře, aby hrnčířský cechmistr zaslal na hrad Lietava hrnčíře, který tam postaví kachlovou pec. Podobně soudobý dopis Juraje Feketeho, který žádá žilinského starostu o urgentní zaslání džbánu na vodku pro hradního pána (Jeršová 1970, 70). Žilina nenáležela v daném období ani do panství lietavského, ani do panství budatínského (Kavuliak 1941, 56–57). Budatín však sousedí přímo s městem, takže je logické předpokládat, že sem keramika proudila z městských dílen. Panství Budatín náleželo poddanské městečko Kysucké Nové Mesto, zde však hrnčířský cech vznikl až roku 1678 a do té doby nejsou z městečka žádné doklady hrnčířských dílen (Janík 2018; Špiesz 1972, 80).

Makroskopicky definované keramické třídy je vhodné konfrontovat s výsledky analýz. Keramická třída T1 byla zastoupena vzorky z Budatína a Lietavy, a to převážně zadělavacími mísami. Zadělavací mísy z Lietavy spadají do modelové skupiny A, vzorky z Budatína do skupiny B. Makroskopicky určená T1 tedy není homogenní a podle mikropetrografie a chemického složení ji lze rozdělit do dvou skupin (A a B). Keramická třída T2 je zastoupena pouze zlomky hrnců, což umožňuje lepší srovnání. Stejně lokálně závislé rozložení skupin jako u T1 se projevilo i zde. Hrnce z Lietavy náleží téměř výhradně skupině A, hrnce z Budatína výhradně skupině B. Keramickou třídu T3 tvoří vzorky z Budatína, Lietavy i Žiliny a jde o džbán, hrnce a jeden zlomek talíře / jídelní mísy a jedná se o nejvariabilnější keramickou třídu, co se týká morfologie. Tato keramická třída je makroskopicky dobře rozlišitelná, což se potvrdilo i provedenými analýzami. Všechny až na jeden vzorek (talíř / jídelní mísa, sk. B, Lietava) náleží skupině C. Třída T10, která byla makroskopicky určena jako redukční ekvivalent T2, je zastoupena pouze vzorky ze Žiliny a jedná se o džbány a poklice. Podle mikropetrografického rozboru džbány náleží skupinám B a C, poklice skupině B. Afinitu T2 a T10 bude možné posoudit v další etapě výzkumu, kdy bude soubor dat rozšířen o další vzorky.

Chemické složení glazur z časně novověké keramiky z lokalit Budatín, Lietava i Žilina je v základu podobné, neboť se ve všech případech jedná o vysoce olovnaté glazury. Zkoumané glazury se tedy podobají i většině vrcholně středověkých glazur ze střední a východní Evropy (Auch 2012; Petřík et al. 2015; Rzezník–Stoksik 2011). Zvýšeným zastoupením alkálií se odchyľuje glazura hrnce z Lietavy (č. vzorku 27). Určitá variabilita se projevuje v zastoupení pigmentů. Mimo vždy přítomné železo a téměř vždy zastoupenou měď (zelená barva) byl identifikován také mangan (černá barva).

8 Závěr

Všechny zkoumané nádoby byly vyrobeny z materiálu získaného v zájmovém regionu. Úlomky hornin zjištěné ve vzorcích potvrdily instrukce pro hrnčíře z artikulů žilinského cechu, že se má keramika ostřit pískem z Váhu. Identifikovány byly tři tzv. produkční skupiny, i když skutečná variabilita byla vyšší, protože skupina A představuje technologicky velmi heterogenní keramiku. Skupiny B a C reprezentují homogenní zboží ve smyslu provenience i technologie. Obě se svým chemismem blíží materiálu z hliníku v Trnovém, který leží asi 5 km jihovýchodně od centra Žiliny a je zmiňován v artikulech hrnčířského cechu. Lze tedy předpokládat, že tuto surovinu používali přímo žilínští hrnčíři. Skupina B je více ostřená pískem z Váhu nežli skupina C. Bylo zjištěno, že rozdělení hrubozrnnějšího zboží (T1, T2 a A, B) se makroskopicky a mikropetrograficky odlišuje v jiných ohledech, tudíž není možné pouhým okem tyto dvě třídy přesně rozlišit. Nicméně T1 i T2 zastupují keramiku vrcholně středověké tradice, která v minimální míře pokračuje i na začátku novověku.

Výsledky korespondují s politickou situací v oblasti. Lietava již neměla dominium nad městem Žilina, a tak kuchyňská keramika, kterou byl hrad zásoben, pravděpodobně zčásti ve formě dávek, pocházela nejen od výrobců v Žilině. Nabízí se blízké městečko Rajec, které mělo své hrnčířské dílny. Zboží vrcholně středověké tradice (T1 a T2 – pro Lietavu sk. A) na hrad přicházelo z různých dílen, keramika tradice mladší (T3, sk. C) však již odpovídá produktům Žiliny. Budatín stojí v blízkém sousedství se Žilinou, která sice do jeho panství nespádala, avšak jiné produkční centrum keramiky k dispozici pro budatínské pány nebylo. Zjištění této studie odpovídají závěru, že jak keramika starší tradice (T1 a T2 – pro Budatín sk. B), tak mladší (T3, sk. C) je produktem hrnčířů pracujících ve městě či jeho okolí.

Zkoumané glazury svým složením korespondují s glazurami, které se v této části Evropy běžně používaly od vrcholného středověku. Všechny zkoumané vzorky byly polity vysoce olovnatou glazurou, která byla v případě zelené barvy obohacena oxidy mědi. Jediný mírně odlišný vzorek pochází z Lietavy, a jeho odlišnost spočívá ve zvýšeném obsahu alkálií. Černé barvy některých glazur bylo docíleno přidáním manganu.

Tato pilotní studie ukázala potenciál výzkumu raně novověké keramiky v oblasti severozápadního Slovenska. Množství písemných pramenů, vznikající hrnčířské cechy a celková dynamika v politické geografii regionu umožňují zapojit keramické nádoby coby produkty denní potřeby, mezi zdroje poznání při rekonstrukci vztahů mezi lidskými sídlí té doby. Dalším logickým krokem bude rozbor většího vzorku materiálu, tak aby bylo možné použít vypovídací hodnotu jednotlivých keramických tvarů jako interpretační nástroj. Předpokládáme, že na nádoby kuchyňské a jemnější, tedy stolní, byly jejich uživateli kladeny různé nároky, tudíž by hrnce či zadělavací mísy měly ukázat větší regionální závislost.

Studie byla podpořena projektem NAKI II – Vrcholné středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví DG18P02OVV020. Poděkování náleží též projektům LM2015056 a LM2015074, což jsou CANAM a Experimentální jaderné reaktory LVR-15 a LVR-0.

Literatura

- AUCH, M., 2012: Wczesnośredniowieczne naczynia szklane z terenu zachodniej Małopolski, *Archeologia Polski* 57, 199–246.
- BIELICH, M., v tisku: Predbežné výsledky archeologického výzkumu Lietavského hradu v rokoch 2008–2019, *Oravský zborník XXXVI*.
- BEDNÁR, P.–STANEKOVÁ, Z., 2009: Výsledky archeologického výskumu Budatínskeho zámku, *Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku* 2007, 29–31.
- BLAŽKOVÁ, G., 2013: Vývoj raně novověké kuchyňské a stolní keramiky v Čechách na základě souborů z Pražského hradu – The development of Early Modern ceramic kitchenware and tableware in Bohemia based on assemblages from Prague Castle, *PA CIV*, 183–230.
- BLAŽKOVÁ, G.–MATĚJKOVÁ, K., 2016: Novověká odpadní jámka z Pražského hradu – A Modern Period Waste Pit from Prague Castle. In: *Castrum Pragense* 13. Katalog hmotné kultury z renesančních odpadních jámek z Pražského hradu. Díl II. Studie (Blažková, G.–Vepřeková, J., edd.), 115–204. Praha.
- BOTOŠ, A., 2012: Novoveká studňa z Rimavskej Soboty, *ZbSNM CVI Archeológia* 22, 235–249.
- ČAPEK, L. et al., 2018: Čapek, L.–Těsnohlídková, K.–Slaviček, K.–Všianský, D.–Pracný, P., *Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky*. Plzeň – Brno.
- ČURNÝ, M., 2004: Keramika zo 16.–18. stor. na juhozápadnom Slovensku na príklade nálezov z kaštieľa v Lukáčovciach. Rkp. disertační práce, ulož. na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre.
- FEKETE-NAGY, A., 1941: *Trencsén vármegye*. Budapest.
- GREGEROVÁ, M. a kol., 2010: *Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska*. Brno.
- GYÖRKÖS, D. et al., 2018: Györkös, D.–Bajnóczy, B.–Szakmány, G.–Szabó, M.–Balogh-László, E.–Tóth, M., *A besztekerbányai (banská bystrica) típusú kályhacsempék archeometriai kutatásának előzetes eredményei – Preliminary results of the archeometric investigation on the so-called Besztekerbánya / Banská Bystrica type stove tiles, Archeometriai Műhely* 15, č. 1, 45–56.
- HOŠŠO, J., 1983: Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku – Entwicklungsübersicht der mittelalterlichen Keramik in der Slowakei, *AH* 8, 215–231.
- 1988: Hrnčiarstvo, remeslo stredovekej dediny a mesta vo svetle archeologických prameňov, *Historica* 35–36, 105–139.
- 2004: Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky – Die Grenze zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit im Lichte der archäologischen Keramikfunde, *AH* 29, 569–580.
- JANÍK, M., 2018: Kysucké Nové Mesto – Najstaršie mesto na Kysuciach. Dostupné z: <https://www.kysucke-novemesto.sk/historia-mesta.html>, cit. 22. 3. 2020.
- JERŠOVÁ, M., 1960: Príspevok k dejinám hrnčiarstva a keramiky na Slovensku, *Historické štúdie* 6, 311–319.
- 1970: Z dejín hrnčiarstva v Žiline, *Vlastivedný zborník Považia X*, 67–75.

- KAVULIAK, A., 1941: Rajecký kraj. Historicko-hospodárska štúdia, Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti XXXIV–XXXV, 1940–41.
- KURUCÁROVÁ, J., 2012: Rod Thurzovcov a Štátny archív v Bytči. In: Thurzovci a ich historický význam (Lengyelová, T., ed.), 227–238. Bratislava.
- LENGYELOVÁ, T., 2012: Hospodárske pomery na thurzovských panstvách na prelome 16. a 17. storočia. In: Thurzovci a ich historický význam (Lengyelová, T., ed.), 119–134. Bratislava.
- MACKIEWICZ, M.–STOKSIK, H., 2012: Nowożytna ceramika artystyczna z badań archeologicznych przy Kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. In: *Wratislavia Antiqua 17 – Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście, Nowożytny cmentarz przy Kościele W. Piotra i Pawła na Ostrowie tumskim we Wrocławiu (1621–1670)* (Pankiewicz, A., ed.), 129–160. Wrocław.
- MÁJSKY, R., 2003: Záchranný výskum v intraviláne Púchova, AVANS 2002, 87–88.
- MATĚJKOVÁ, K., 2011: Contribution of Scientific Analyses to the Archaeological Assessment of Pottery Production in Turnov, Czech Republic, *Interdisciplinaria archaeologica* 2, č. 2, 125–138.
- MORAVČÍK, J., 1970: Najnovšie archeologické nálezy v okrese Žilina, *Vlastivedný zborník Považia* X, 5–26.
- PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice.
- PETRÍK, J.–SLAVÍČEK, K.–SEDLÁČKOVÁ, L., 2015: Petrografie keramiky. In: *Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě* (Plaček, M.–Dejmal, M., ed.), 102–112. Brno.
- PLICKOVÁ, E.–SCHEUFLER, V., 1966: Lidová hrnčírna v Československu. *Kultura a tradice* 6. Uherské Hradiště.
- POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.
- 1986: Košice Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádcom. Košice.
- QUINN, P., 2013: *Ceramic Petrography – The Interpretation of Archaeological Pottery and Related Artefacts in Thin Section*. Oxford.
- R CORE TEAM 2014: R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna.
- RZEŹNIK, P.–STOKSIK, H., 2011: Problem of the glazed ceramics production in the pottery of Medieval Silesia, *AR LXIII*, 466–484.
- SZWED, R., 2004: Wczesnonowoczesna ceramika naczyńowa z ulicy św. Antoniego we Wrocławiu. In: *Wratislavia Antiqua 6 – Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego* (Piekański, J.–Wachowski, K., ed.), 331–383. Wrocław.
- ŠIMKOVIC, M., 2014: Architektonicko-historický výskum a metodika konzervácie a čiastočnej obnovy hradu Lietava 2003–2013. In: *Zborník z vedeckej konferencie 20.–21. júla 2014. Hrad Lietava 2003–2013* (Chobot, L., ed.), 22–29. Lietava.
- ŠPANIHEL, S., 2014: Stredoveká a novoveká keramika severozápadného Slovenska, *ŠZ AÚ SAV* 55, 141–179.
- 2015: Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina – *Keramikfunde aus Verteidigungsgräben der Stadt Žilina*, *AH* 40, 857–875.
- 2017: Keramika a jej možnosti pri periodizácii raného novoveku na Slovensku, *Pravěk NŘ* 25, 293–314.
- 2019: Novoveká stolová a kuchynská keramika zo severozápadného Slovenska na príklade nálezov z hradu Lietava. Rkp. disertační práce, uložená na MU, Brno.
- ŠPIESZ, A., 1972: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava.
- TĚSNOHLÍDKOVÁ, K.–SLAVÍČEK, K.–VŠIANSKÝ, D., 2019: Keramický soubor z trati Ohrada u hradu Lichnice – Die *Keramikkollektion von der Lage Ohrada bei Burg Lichnice*, *AH* 44, 383–419.
- THERNEAU, T.–ATKINSON, B., 2019: Rpart: Recursive Partitioning and Regression Trees. R package version 4.1-15. Dostupné z: <https://CRAN.R-project.org/package=rpart>.
- TITE, M. S.–FREESTONE, I.–MASON, R., 1998: Lead Glazes in Antiquity – Methods of Production Methods of Production and Reasons for Use, *Archaeometry* 40, 241–260.
- VANGEL, J.–DECKÝ, M.–REMIŠOVÁ, E., 2007: Mining and application history of nature asphalt at area of Nezbedská Lúčka, *Civil and environmental engineering* 3(2), 102–108.
- VITKÓOVÁ, A., 2015: Živnostenská správa v období dualizmu, *Visegrad Journal on Human Rights* (1867–1918), 2/2014, 82–86.
- VOZÁR, J.–KÁČER, Š. a kol., 1998: Geologická mapa Slovenskej republiky, M 1 : 1 000 000.

- ULIČNÝ, M., 2004: Premeny východoslovenskej keramiky v 13.–17. storočí (Na podklade analýzy keramického fondu z hradu Šariš). Rkp. disertační práce, uložen v Archeologickém ústavu SAV v Nitre.
- ZDANIEWICZ, R., 2012: The ceramic series from the town Square in Gliwice. In: *Wratislavia antiqua* 16 – Archaeology of a pre-industrial town in Silesia. Case study Gliwice (Michnik, M.–Piekalski, J., ed.), 82–101. Wrocław.
- ŽEGKLITZ, J., 1990: Topografie pražských hrnčířských den a jejich podoba v 16.–17. století – The topography and outlook of pottery workshops on Prague in the 16th and incident 17th century. In: *Studies in Post-Medieval Archaeology* 1 (Smetánka, Z.–Žegklitz, J., ed.), 215–230. Praha.
- ŽEGKLITZ, J.–ZAVŘEL, J., 1990: Geochemical and petrographical studies of the post-mediaeval pottery of the Prague and Beroun regions. On the questions of raw-material sources and provenance. In: *Studies in Post-Medieval Archaeology* 1 (Smetánka, Z.–Žegklitz, J., ed.), 95–126. Praha.

Zusammenfassung

Archäometrisches Studium frühneuzeitlicher Keramik aus der Nordwest-Slowakei (Žilina, Budatín und Lietava)

Für die Zwecke dieser Erststudie wurden 27 Fragmente frühneuzeitlicher Keramik naturwissenschaftlichen Analysen unterzogen. Dabei handelte es sich um Töpfe, Anrührschüsseln, Essschüsseln / Teller, Krüge und um einen Glockendeckel. Die Proben stammten aus drei einander nahegelegenen Fundstellen in der nordwestlichen Slowakei – aus Žilina, von Schloss Budatín und von der Burg Lietava. Ziel war es, eine mikropetrographische Grundcharakteristik des Materials zu erstellen und erste Daten über die chemische Zusammensetzung, das Herstellungsverfahren und die Provenienz der glasierten Keramik heimischer Produktion aus der Nordwest-Slowakei zu erhalten. Ferner wurden sechs Proben potenzieller Rohstoffe analysiert. Als Quellen für Keramiklehm wurden zwei historisch belegte Lehmgruben (Trnové – Töpferberg Hrnčiarisky vrch und Bytčica – Lehmgrube Hlinisko) und als Quelle für Magerungsmittel die Sande des Flusses Waag getestet.

Für die Analyse der chemischen Zusammensetzung der Keramikmasse und die mikropetrographische Analyse wurden die Vertreter von vier makroskopisch definierten Keramikklassen gewählt. Bei den Klassen der hochmittelalterlichen, den Produktionsgruppen A und B entsprechenden Tradition haben sich regionale Abweichungen zwischen den Adelssitzen Budatín und Lietava gezeigt. Budatín wurde von Werkstätten aus Žilina mit Küchenkeramik versorgt. Lietava erhielt Keramik aus anderen Werkstätten, in deren Rahmen eine Heterogenität im Charakter der Keramikmatrix und in der Menge des Magerungsmittels erkennbar war. Als Magerungsmittel hat man Sand aus den Sedimenten der Waag verwendet. Mit analytischen Methoden wurden auf diese Weise Informationen aus der Zunftordnung Žilinas verifiziert. Keramik jüngerer Tradition (Gruppe C) wurde ausschließlich in Žilina hergestellt, deren Werkstätten die Ware für alle untersuchten Fundstellen vertrieben. Festgestellt wurde eine Affinität in der chemischen Zusammensetzung des Keramiklehms von der Fundstelle Trnové – Hrnčiarisky vrch und den Produktionsgruppen B und C, die als Erzeugnisse städtischer Töpfer interpretiert wurden.

Die chemische Zusammensetzung der Glasuren wurde anhand von Oberflächenanalysen von acht Proben ermittelt. Festgestellt wurde, dass es sich um eine quarzhaltige, sehr bleihaltige Glasur handelte, die in dieser Zeit üblich war. Als Farbstoffe wurden die Oxide von Kupfer, Eisen und Mangan verwendet. Kupfer produziert grüne Töne, mit Manganbeigabe erhält die Glasur eine rote Farbe.

Die vorliegende Studie wurde vom Projekt NAKI II – Hochmittelalterliche Keramik als Bestandteil des beweglichen kulturellen Erbes DG18P02OVV020 gefördert. Ein Dank gebührt auch den Forschungsprojekten LM2015056 und LM2015074, d.h. CANAM und Experimentelle Kernreaktoren LVR-15 und LVR-0.

Mgr. Karel **Slaviček**, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno; Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Česká republika, *slav.karel@mail.muni.cz*

Mgr. Jan **Petřík**, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno; Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Česká republika, *petrik.j@sci.muni.cz*

Mgr. Samuel **Španihel**, Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, Česká republika, *spanihel@muzeumvalassko.cz*

Toto dílo lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>). Uvedené se nevztahuje na díla či prvky (např. obrazovou či fotografickou dokumentaci), které jsou v díle užity na základě smluvní licence nebo výjimky či omezení příslušných práv.